plavshpat.com

Fluorspar concentrate

Sample name	CaF2 (%)	CaCO3 (%)	Na2O (%)	MgO (%)	Al2O3 (%)	SiO2 (%)	K2O (%)	TiO2 (%)	MnO (%)	Fe2O3 (%)	P (%)	S (%)	Zn (г/т)	Sr (г/т)	Ba (г/т)	Pb (г/т)	As (г/т)	H2O 110 C,%
FFS-95	96,33	1,29	<0,03	0,14	0,34	0,99	0,04	0,02	0,020	0,35	0,015	0,02	23	445	33	<30	<30	0,03

particle size, мм	%
+0,14	3
-0,14	83
+0,063	14